

Джуган О. А.
старш. викл., НУ «Запорізька політехніка»,
м. Запоріжжя, Україна

Кирилаха С. В.
аспірантка, НУ «Запорізька політехніка»,
м. Запоріжжя, Україна

МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НЕСФЕРИЧНИХ ТИТАНОВИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Застосування адитивних технологій є перспективним напрямком у розвитку різних галузей промисловості (особливо таких як високоточне машинобудування та авіадвигунобудування), що дає змогу одержувати готові вироби, а також виготовляти необхідне в промисловості технологічно складне оснащення. Найважливішим завданням при цьому є заміна наявних дорогих імпорتنих порошкових матеріалів дешевшими аналогами.

Метою досліджень є оцінка можливості використання титанових порошків, які попередньо піддавали операціям гідрування та дегідрування в технологічному ланцюжку їх виробництва для подальшого отримання виробів різними методами адитивних технологій.

Методом профілювання насипаних і закріплених із підкладкою порошкових шарів мінімальної товщини із застосуванням різних фракцій показано, що оптимальна зовнішня поверхня отримується за умови використання порошкового матеріалу, в якому частинки мають форму багатогранників, умовно прийнятих за об'єкти, які за формою наближаються до частинок, у вигляді гексаєдрів та їхніх різновидів. Використання таких порошків має забезпечити більш щільну та однорідну структуру у порівнянні з порошками сферичної форми [1–4].

На наведеній (рис. 1) мікрофотографії багат шарового зразка з нелегованого титану (отриманого сплавленням за технологією електронно-променевого сплавлення) показано досить хороший рівень адгезії шарів без будь-яких видимих дефектів, типу несучільностей (раковин або непроплавів).

Розглянуто можливість застосування різних джерел енергії та способів для шарового нарощування матеріалу при формуванні виробів – автоматичне електронно-променево наплавлення та ручне аргонодугове наплавлення. Визначено оптимальні режими процесів прокрокового сплавлення тонких шарів порошкових матеріалів.

Матеріали авіаційного виробництва




Рисунок 1 – Мікроструктура дослідних зразків отриманих за технологією пошарового нарощування з титанового порошку (фракція -250+100 мкм):

а – метод електронно-променевого наплавлення; б, в – метод аргондугового наплавлення

Проведено металографічні дослідження зразків, отриманих з неферичних порошоків, що показало високий рівень адгезії шарів без видимих несучільностей.

Список літератури

1. Овчинников А. В. Моделирование процесса 3-d печати с использованием неферических гидрированных-дегидрированных порошков титана / А. В. Овчинников, А. А. Джуган, А. В. Шевченко, [и др.] // Стародубовские чтения. Сборник трудов. – 2015. – С. 222–228.
2. Овчинников А. В. Применение неферических гидрированных и дегидрированных порошков титана для получения изделий в аддитивных технологиях / А. В. Овчинников, В. Е. Ольшанецкий, А. А. Джуган // Вестник двигателестроения. – 2015. – № 1. – С. 114–117.
3. Уплотняемость порошковых материалов с различной формой частиц / В.Е. Ольшанецкий, А.В. Овчинников, А.А. Джуган [и др.] // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2015. – № 1. – С. 130–133.
4. Джуган О. А. Применение титановых порошков с неферической формой частиц при изготовлении изделий методами 3d печати / О. А. Джуган, В. Ю. Ольшанецкий // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2019. – №1. – С. 52–55.